



## Wytrzymałość bloczków z betonu komórkowego Termobet<sup>®</sup>

Wytrzymałość bloczków betonu komórkowego Termobet<sup>®</sup> w zależności od odmiany, pozwala na wznoszenie ścian budynków jednokondygnacyjnych jak i kilkukondygnacyjnych. Bloczki Termobet<sup>®</sup> są odporne na czynniki zewnętrzne, zarówno wysoką, jak i niską temperaturę, nawet przy bardzo wysokiej wilgotności.

**Tabela: Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termobet<sup>®</sup> zgodnie z normą PN-EN 772-1**

Odmiana	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]
Termobet 400	2,0
Termobet 500	2,5
Termobet 600	3,0/ 4,0
Termobet 700	5,0